Nátěry saun 2

Vložil Pavel Dostál - 21/09/2005 18:48

Dobrý den,
z Vašich stránek jsem se dozvěděla, že dřevo používané pro stavbu saun se nenatírá. Zajímalo by mě, zda nijak neošetřené dřevo ve vlhkém prostředí časem nezčerná.
Děkuji

Kateřina S.

Název téma: Nátěry saun 2
č.2 17.05.04 čas: 09:56 Alias profi, s.r.o. reagovat na příspěvek
Dobrý den,

dřevo se nenatírá z důvodu 1) zákona, 2)nátěr při vysoké teplotě může působit toxicky.

- některé firmy nabízejí do vlhčích prostorů impregnační olej, bohužel s tím nemám žádné zkušenosti.
- myslím, ale je to můj názor, že úplné černání dřeva z důvodů vlhkosti nehrozí protože v sauně je vlhkost do 15 % RV, přičemž náraz parou je jen krátkodobý.
- tmavnutí dřeva ovšem dochází, myslím, že je to oxidací a teplotou, možná i vlhkem, ale to si nejsem jist, protože dle zkušeností, tam kdy bylo ve starších saunách nutné vyměnit dřevo, to bylo většinou v horních polohách u stropu, nebo samotný strop, případně u kamen. (což naznačuje, ztmavnutí teplem)

Pavel Dostál

==========